

YOLKANOL L5TC (不含壬基酚)

加脂剂

成份:

YOLKANOL L5TC 是一种卵磷脂加脂剂，赋予皮面最大的软度，用于生产非常软蓬松光滑，紧实轻舒适手感的皮革，冷天不会产生油霜。用 YOLKANOL L5TC 生产的皮革不会有任何油腻及涂饰后变硬的感觉。

应用范围:

- A.帮助打开山羊皮水牛皮及公牛皮的颈部皱纹
- B.可用于复鞣，中和，主加脂中
- C.家俱革
- D.纳帕革及服装革
- E.手套革
- F.二层家具革,赋予舒适的丝绒感,利于涂饰
- G.与水场用颜料膏 BLACK 2B 一起应用,可加深黑色深度
- H.对于植鞣革,即使用 20% 也不会出现油霜

性能:

外观: 浅棕色粘稠状液体

PH: 5.0-6.5

油脂含量: 52-55%

稳定性: 用于复鞣、中和、主加脂.

电性: 阴离子

包装: 120KGS/160KGS 塑料桶

以上所提供的是我们经过试验得出最佳资料，但我们不能为此推荐产品承担任何责任，因为制革厂的使用会超越我们所能控制的范围。



应用举例:

家具革,铬复鞣后

洗水	200	水 45@	10'*3
预加脂	200	水 45@	
		配方中 YOLKANOL L5TC 总量的 1/3	至吸收完全
换水	200	水 35@	
		中和剂	
		配方中 YOLKANOL L5TC 总量的 1/3 与中和剂一起加入转动	
中和后洗水	200	水 45@	10'
	200	水 45@	
		按正常工艺鞣制	
		配方中 YOLKANOL L5TC 总量的 1/3	至吸收完全
		正常甲酸固定	

短绒及撕裂强度好的二层革的生产

回水	200	水 35@	
	3	ALCHEM CSAM	转至软,最好过夜
隔晨			
洗水	200	水 35@	10'
铬复鞣	200	水 35@	
	2	EUREKANOL 50M	20'
	5	铬粉	
	1.5	ALTAN MS	30'
	X	醋酸钠	PH4.0-4.2
倒/洗水	200	水 45@	10'*3
复鞣	100	水 35@	
	X	复鞣剂	20'
染色	X	染料	
加脂	4-5	YOLKANOL L5TC	
	4-6	LEATHERNOL SCM 或 NFS	
	2	氨水	至透心
	X	甲酸	
洗水	200	水 25@	10'

按正常工艺贴板干燥及以后步骤进行



鞋面革工艺

回水	200	水 35@		
	3	ALCHEM	CSAM	转至软,最好过夜
隔晨				
洗水	200	水 35@		10'
铬复鞣中和按正常工艺进行				
换新水加脂	200	水 45@		
		配方中 YOLKANOL L5TC 总量的 1/2		
		配方中 LEATHERNOL UFBW-P/NFS 总量的 1/2 至吸收完全		
	X	甲酸固定		

洗水后按正常工艺进行