

YOLKANOL TS20（不含壬基酚）

加脂剂

成份：

YOLKANOL TS20 由合成蛋黄油组成，使皮面具有丰满滑爽和丝绒感.对涂层的粘着性没有影响，用 YOLKANOL TS20 加工的皮革有舒适的气味，特别是和植物栲胶和合成鞣剂混合应用。

应用范围：

- A.服装革 B.纳帕革 C.家俱革(可以湿绷板)
- D.压花荔枝纹(一般情况下普通加脂剂会使重压荔枝纹变硬,而用 YOLKANOL TS20 在摔鼓后变软)
- E 紧实纳帕革 F.铬复鞣后使用可提高吸收性
- G.对需特别处理的皮革,YOLKANOL TS20 不会迁移至涂层,导致皮面油雾产生
- H.生产短绒二层革，无需中和即可加入

性能：

外观： 深棕色粘性液体

PH： 6.0-7.6

油脂含量： 50-53%

稳定性： 用于复鞣后、中和、主加脂.

 与 YOLKANOL TS20 ,EUREKANOL 50M 混合稳定。

电性： 阴离子

建议使用前充分搅拌

包装： 120KGS/150KGS 塑料桶

以上所提供的是我们经过试验得出最佳资料，但我们不能为此推荐产品承担任何责任，因为制革厂的使用会超越我们所能控制的范围。